

ProDeco / ProDeco Extra

Mortier décoratif de finition — granulométrie fine, moyenne ou grossière

Description et domaines d'emploi

ProDeco est un revêtement cimentaire renforcé de fibres qui crée une texture décorative sur les surfaces intérieures et extérieures. Il est disponible en trois granulométries : fine, moyenne et grossière. Le document source recommande ProDeco Extra sur les plaques de plâtre.

S'utilise sur des enduits rugueux fins et lisses, sur d'anciennes peintures acryliques et comme finition décorative des systèmes d'isolation thermique.

Avantages

Masque les marques de taloche et crée une texture décorative ; application facile et temps de travail prolongé ; adhérence élevée et flexibilité ; peut être peint directement ; résiste à l'eau et au gel ; ne fissure pas ; respirant ; granulats légers pour réduire la consommation et faciliter le façonnage.

Préparation et application

Le support doit être propre, sans huile, saleté, rouille ni parties non adhérentes. Appliquer l'apprêt ProDeco avant le mortier. Laisser durcir au moins 4 semaines un enduit récent. Ne pas appliquer sur des surfaces gelées.

Ajouter lentement 25 kg de ProDeco à environ 7–8 kg d'eau dans un récipient propre et mélanger jusqu'à disparition des grumeaux. Laisser reposer 10 minutes, puis remélanger ; utiliser dans les 2–2,5 heures. Appliquer à la taloche en acier, puis créer le motif à la taloche plastique dans les 10 minutes au plus tard. Maintenir une application continue entre les raccords. Attendre au moins 2 jours avant la mise en peinture.

Consommation et précautions

Consommation du document source : granulométrie fine 2,5–2,75 kg/m² ; grossière 3–3,5 kg/m² ; large 3,25–4,0 kg/m². Les appellations de granulométrie sont conservées selon le texte source. Appliquer entre +5 °C et +35 °C ; éviter le gel, le soleil direct et le vent. Ne pas ajouter d'eau ni de poudre au mortier dont le délai d'utilisation est dépassé. Porter des lunettes et des gants ; nettoyer les outils à l'eau.

Caractéristiques techniques

Composition chimique	Mortier spécial modifié par polymères
Couleur	Poudre blanche
Masse volumique apparente de la poudre	1,55 kg/L
Masse volumique apparente fraîche	1,73 kg/L
Durée pratique d'utilisation	1,5–2 heures
Eau de gâchage pour 25 kg	Environ 7–8 kg
Repos après mélange	10 minutes
Délai avant peinture	Au moins 2 jours
Conditionnement	Sacs kraft renforcés PE de 25 kg
Conservation	Au moins 12 mois en emballage fermé et à l'abri du gel

Les données et valeurs sont reprises du document source ; elles peuvent varier selon les conditions d'application. Document source : Prochem Katalog-EN.pdf, p. 5.